

Műszaki Adatlap

Akril lakk, selyem matt

Dekor és barkács lakk kül- és beltérre



Termékleírás

Felhasználási terület

Akril lakk fa, kő, fém és agyag anyagok és dísz tárgyak dekoratív festésére. Ideális minden beltéri és kültéri barkácsoláshoz. A megszáradt festék megfelel a DIN EN 71.3 előírásainak, így ideális a gyermekjátékok festésére.

Tulajdonságok

vízzel hígítható
szagtalan
könnyen felhordható
gyorsan szárad
időjárásálló
megfelel a DIN EN71.3 előírásoknak

Tudnivalók: a düfa Akryl - Klarlack csak beltérre alkalmazható

Színárnyalatok

54 színárnyalat (köztük színtelen és metál színek)

Színezés

A színtelen és metál színek kivételével minden szín keverhető egymással.

Alkalmazás

Felhordási módok

Használat előtt alaposan fel kell keverni. Ezután a lakkot hígítatlanul 1-2 rétegben vigye fel. A düfa akrilfesték felhordható ecsettel és hengerrel. Ajánlott szerszámok: akrilecsetek vagy finom pórusú hengerek a nagyobb felületekhez. Vízzel történő permetezéshez állítsa be a permet viszkozitását.

Aljzat

Az aljzatnak teherviselőnek, zsírmentesnek és tisztának kell lennie. A régi, nem szilárdan tapadó bevonatokat maradéktalanul el kell távolítani. A jól tapadó régi bevonatokat meg kell tisztítani és alaposan fel kell csiszolni.

Műszaki Adatlap

Rétegfelépítés	Vigye fel a lakkot 1-2 rétegben hígítatlanul. Beltérben az átlátszó lakkot közvetlenül fára, vagy védőbevonatként a már festett felületekre. Az átlátszó akril lakkal a festett felületek különösen intenzív fényhatást kapnak.
Bedolgozási hőmérséklet	Minimum +8°C aljzat- és környezeti hőmérséklet a bedolgozás és a száradás alatt.
Száradási idő	+ 20°C-on és max. 60% relatív páratartalom mellett felületszáraz kb. 1 óra, átfesthető kb. 12 óra múlva. Hűvös és nedves időjárás esetén a száradási idő meghosszabbodik.
Kiadósság	Sima, enyhén nedvszívó felületeken rétegenként hozzávetőlegesen 125 ml / m ² . Durva aljzatokon ennek megfelelően több. A pontos felhasználási értékeket próbafestéssel kell meg határozni.
Hígítás	Felhordás hígítatlanul. A permetezéshez legfeljebb 5% vízzel hígítsa.
Szerszámok tisztítása	Közvetlenül használat után az ecsetből vagy hengerről az anyagot jól el kell távolítani, majd vízzel -lehetőleg mosószer hozzáadásával-, ki kell mosni. A szóróberendezést ugyanígy vízzel kell kitisztítani.
Tárolás	Száraz, hűvös, de fagymentes helyen. A hígított anyagot azonnal fel kell használni. A nyitott tartályokat szorosan lezárva kell tartani.

Aljzatelőkészítés

Fa	Világos színek esetén a felületet düfa Isoliergrund-dal le kell alapozni, hogy elkerüljük a elszíneződött fa részek átütődését.
Vas és acél	Alapozás rozsdavédő alapozóval.
Metál színek bármely felületen	A fémes hatás fokozása érdekében, első réteggként vigyen fel fehér, düfa akril lakkot.

Tudnivalók

Összetevők

	Az építőipari festékekre vonatkozó VdL irányelv szerint: Akrilát diszperzió, pigmentek, töltőanyagok, víz, adalékanyagok, metil / benzil-izotiazolinon. Allergiás reakciókat válthat ki. Tanácsok allergiások számára Telefon-(06-80) 201-199.
Sűrűség	kb. 1,0 g/cm ³
Kötőanyag	Akrilát diszperzió
Termék-kód	M-LW01
Kiszerelés	125ml

Műszaki Adatlap

VOC-biztonsági tudnivalók

EU-határérték a termékre: (A/d kategória): 130 g/l (2010). A termék <80 g/l VOC-t tartalmaz.

Jelölés / biztonsági tanácsok

Gyermekektől elzárva tartandó. Ne lélegezzen be permetködöt. A szórásos felhordáshoz használjon A2 / P2 kombinált szűrőt. A bedolgozás és a szárítás során gondoskodjon az alapos szellőzésről. A festék használata közben kerülje az étkezést, az ivást és a dohányzást. Ha szembe vagy bőrre kerül, azonnal mossa le vízzel. Az anyagot nem szabad csatornába, természetes vizekbe vagy a talajba engedni. A jelölésre vonatkozó információk a Biztonsági adatlapon láthatók. Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre.

Ártalmatlanítás

Csak a maradéktalanul kiürített edényeket lehet újrahasznosításra leadni. A beszáradt anyagmaradványokat a házi szeméttel együtt lehet ártalmatlanítani. A folyékony festékmaradványokat tartalmazó edényeket a régi festékek gyűjtőhelyén kell leadni.

AVV-hulladék kulcsszám: 080112.

A jelen műszaki tájékoztató a technika legújabb állása és alkalmazástechnikai tapasztalataink alapján készült. Az aljzatok és az objektum feltételek sokféleségére való tekintettel a vevő/alkalmazó ugyanakkor nem mentesül azon felelőssége alól, hogy anyagainkat saját felelősségére szakszerűen megvizsgálja a tervezett felhasználási célra a mindenkor objektumfeltételek között való alkalmasság szempontjából.

A fenti adatokból semmiféle jogi kötelezettség nem vezethető le. Új kiadás megjelenésével ez a kiadvány elveszíti érvényességét.

További felvilágosításokért hívja a 00 800/ 63333782 telefonszámot! (A németországi vezetékes hálózatban díjmentes.)

Meffert AG

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 • 55543 Bad Kreuznach Telefon 06 71 / 8 70-0 . Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 00 800/ 63333782 E-Mail:

anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

2016/04 technika állása szerint