



Universal-Holzlasur

Vizesbázisú vékonylazúr kültérbe és beltérbe



www.blauer-engel.de/uz12a

Típus/megnevezés	Elérhetőség		
	Mennyiség raklaponként	192	72
	Kiszerelés	2,5 l	4 x 5 l
	Göngyöleg típusa	bádog kanna	bádog kanna
	Göngyöleg jele	03	05
	Cikksz.		
színtelen	3171	■	■
világos tölgy	3172	■	■
teak	3173	■	■
dió	3174	■	■
erdeifenyő	3176	■	■
paliszander	3177	■	■

Anyagszükséglet

kb. 80 ml/m² rétegenként, hígítás nélkül



Alkalmazási területek



- Nem mérettartó és félig mérettartó faszerkezetekre
- Kültéri és beltéri fára
- Színtelen: beltéri és védett kültéri fára

Tulajdonságok



- Vizesbázisú
- Tartósan rugalmas
- Nem pattogzik le
- Időjárás- és UV-álló
- Víztaszító
- Nem csepeg, fej feletti munkára alkalmas

Termékjellemzők



Kötőanyag akrilát diszperzió

Sűrűség (20 °C) kb. 1,02 g/cm³

Fényességi fok selyemfényű

A megadott értékek általános tulajdonságok a termékre vonatkozóan, melyek nem tekinthetők a körülményektől függetlenül állandóknak.

Tanúsítványok

➤ DIN EN 71-3

Munka előkészítése

■ Alapfelülettel szembeni követelmények

A félig mérettartó és nem mérettartó faszerkezetek nedvességtartalma max. 18%

■ Előkészítés

A kültéri faanyagokat a kékülés és korhadás ellen favédőszerral kell előkezelní (beltérben ez nem szükséges).

A beszürkült és időjárás által tönkretett fafelületet le kell csiszolni egészen a hordképes alapfelületig.

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag-, a környezet- és az alapfelület hőmérséklet: min. +5 °C és max. +25 °C

Az anyagot jól fel kell keverni és gyorsan felhordani.

Száradás után felvihető a második réteg.

Feldolgozási tudnivalók



Járőfelületek (teraszburkolat, hajópadló, stb.) bevonására nem alkalmas

A járulékos anyagban gazdag tölgyfa kezelésénél előfordulhat, hogy a vizesbázisú bevonatrendszeren sötét elszíneződés jelentkezik.

Mintafelület készítésével ellenőrizhető az összeférhetősége, a tapadás és a végleges színárnyalat.

■ Száradás

Száradási idő 20 °C-on és 65% relatív légnedvesség mellett:

Porszáraz: kb. 30 perc múlva

Teljesen száraz: kb. 1 óra múlva

Átfesthető: kb. 4 óra múlva

Keményedési idő: kb. 2-3 hét, hőmérséklettől függően.

Alacsonyabb hőmérséklet, kisebb légcseré és magasabb légnedvesség a száradás lassulásához vezet.

■ Hígítás

Szükség esetén vízzel (5-10% között)

Munkaeszközök/tisztítás



Akrilecset, oszlató kefe

A munkaeszközöket a használatuk után azonnal mosogatószeres vízzel kell elmosni.

A tisztítási hulladékot az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti göngyölegben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.



Biztonság/előírások	A szállításra, a tárolásra, a kezelésre továbbá az ártalmatlanításra és az ökológiai szennyezésre vonatkozó biztonsági információk megtalálhatók az aktuális biztonságtechnikai adatlapokban.
Ártalmatlanítási tudnivalók	Nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Teljesen kiürített csomagolást vissza lehet juttatni újrahasznosításra. Nem lehet a háztartási szeméttel együtt ártalmatlanítani. Nem engedhető a csatornahálózatba.
Biocid termékrendelet	* biocidterméket óvatosan kell használni. Használata előtt minden esetben el kell olvasni a címkét és a termékinformációkat!
Biztonsági tudnivalók RAL- kritériumok szerint	Gyerekektől elzárva tartandó. Szórásnál A2/P2 kombiszűrőt kell használni. Csiszolásnál P2 porszűrőt kell használni. A feldolgozás és száradás alatt gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. A munkavégzés során tilos étkezni, inni és dohányozni. A bőrrel való érintkezés és szembejutás esetén, azonnal, alaposan, vízzel kell leöblíteni. Nem juttatható csatornába, nyílt vizekbe vagy talajba. A használat után a szerszámokat azonnal szappanos vízzel kell tisztítani. Teljesen kiürített csomagolást vissza lehet juttatni újrahasznosításra. A festék maradékokat le kell adni festékgyűjtő helyeken.
VOC tartalom Decopaint - irányelvek (2004/42/EG) szerint	A termék EU-határértékei (A/e kategória): max. 130 g/liter (2010). Ez a termék legfeljebb 130 g/liter illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmaz.

Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk irányadók, melyek megállapításakor a gyakorlati tapasztalatok, illetve a laboreredmények lettek figyelembe véve. Az adatok csak általános információkat tartalmaznak a termékekről és a felhasználhatóságukról. Figyelembe kell venni, hogy az adatok meghatározásakor, nincs lehetőség minden egyéb körülményt figyelembe venni, melyek az adott munkafeltételek-,

feldolgozási körülmények-, és beépítési helyszínek változása eredményezhet. Ezért bizonytalan esetben javasolt mintafelületek és/vagy próba felületkezelések készítése, illetve kollégáink bevonása szakvélemény céljából. Amennyiben a termékek alkalmazása vagy tulajdonsága egy speciális felhasználási módra, vagy beépítés helyszínre vonatkozóan nem kerül külön írásos szerződésben rögzítve,

akkor az igénybe vett technikai tanácsadás vagy utasítások – még, ha a legjobb tudásunk szerint is készültek -, cégünkre nézve nem tekinthetők kötelező érvényűnek.

Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési- és Szállítási feltételei érvényesek.

Új Műszaki Adatlap megjelenésével érvényüket veszti a korábbi kiadások.