



Wohnraum-Lasur

Természetes gyanta és lenolajbázisú viaszlazúr



www.blauer-engel.de/ur12a




Szín	Elérhetőség			
	Mennyiség raklaponként	672	200	30
	Kiszerelés	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	10 l
	Göngyöleg típusa	bádogkanna	bádogkanna	bádogkanna
	Göngyölegkód	01	03	10
	Terméksz.			
színtelen	2400	■	■	■
fehér	2401	■	■	■
antikszürke	2302	■	■	
nyír	2303	■	■	
tölgy	2305	■	■	
mokka	2306	■	■	
cseresznye	2307	■	■	
toszkánszürke	2308	■	■	
különleges színek*	2406		■	■
* min. rendelhető mennyiség: 2,5 l				

Anyagszükséglet

kb. 50-100 ml/m² rétegenként



Alkalmazási területek



- Beltéri fafelületekre
- Bútorra
- Fal- és mennyezetborításokra
- Nedves helyiségekbe (konyha és fürdő)
- Ajtóra
- Lépcsőre és parkettára (csak alapozóként)



Tulajdonságok



- Vizesbázisú
- Megújuló nyersanyag alapú (lenolaj és természetes gyanta)
- Jól feldolgozható
- Kiadós
- Kiváló a vízállósága (vízlepergető hatású)
- Vegyszerálló: DIN 68861, 1C
- A természetes alapanyagok miatt minimális színingadozás lehetséges, de a tapasztalatok szerint ez nem befolyásolja a végleges színárnyalatot.

Termékjellemzők

Kötőanyag	akrilát diszperzió
Sűrűség	kb. 1,02 g/cm ³
Viszkozitás (20 °C)	200–500 mPa*s
Szag	enyhe
Fényességi fok	matt

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- [Hartwachs-Öl \(0695\)](#)
- [Treppen- & Parkettlack \(2390\)](#)

Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
Az alapfelület legyen tiszta, száraz, por-, zsír- és leválasztószer-mentes, illetve legyen szakszerűen előkészítve.
A fa nedvességtartalma: 8–12%
- **Előkészítés**
A szennyeződések, a zsírt és a régi, laza festékréteget maradéktalanul el kell távolítani.
A régi, de ép festékréteget alaposan meg kell csiszolni.
A zsíros és magas gyantatartalmú faanyagokat felületkezelés előtt Verdünnung & Pinselreinigerrel alaposan le kell mosni.
Faanyag csiszolása: 150–180 szemcsemérettel.

Feldolgozás



- **Feldolgozási feltételek**
Anyag-, környezet- és alapfelület-hőmérséklet: min. +15 °C és max. +30 °C.

Az anyagot jól fel kell keverni.
Ecsetelés, hengerlés és szórás.
Tartályos szórópisztoly: fúvóka: 1,3–1,8 mm, levegőnyomás: 1,5–2,5 bar.
Könnyű köztes csiszolás csiszolószivaccsal vagy 240–320 szemcseméretű csiszolópapírral.
Az átcsiszolás veszélyét el kell kerülni.
Száradás után felvihető a második réteg.
Kevés mennyiségben, vékonyan kell felhordani.
A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni, és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók



Mintafelület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.
Sötétebb színeknél az egyenletes páckép precíz oszlatással érhető el.
Lépcsők és parketták alapozójaként használva Treppen- & Parkettlack parkettalakkal kell lelakkozni vagy Hartwachs-Öl keményviasz-olajjal kell leolajozni.



Öngyulladásveszély! (lásd: DGUV 209-046. sz. előírása)

Tilos NC (nitro-cellulóz) tartalmú lakkokkal vagy pácokkal egy légtérben alkalmazni. A szennyezett textíliát (pl. törlerongy, munkaruha) tűzálló hulladékgyűjtőben kell összegyűjteni és ártalmatlanítani.

■ Száradás

Porszáráz: kb. 2 óra múlva

Megfogható: kb. 4 óra múlva

Átdolgozható: egy éjszakai száradás után

Teljesen terhelhető 7 nap múlva

A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendők.

A száradás függ a fa típusától és az alapfelület nedvszívó képességétől.

■ Hígítás

Felhasználásra kész.

Alapozáshoz: kb. 25% vízzel kell hígítani


Munkaeszközök és tisztításuk



Akrilecset, széles ecset, mohairhenger, szóróberendezés, padlóolajozó kefe

A munkaeszközöket használat után azonnal mosogatószeres vízzel kell elmosni.
A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiszerelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Egyéni védőfelszerelés

Szóráskor min. A/P2 kombinált szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Biztonsági tudnivalók
RAL-kritériumok szerint

Gyerekektől elzárva tartandó.

Szórásnál A2/P2 kombiszűrőt kell használni.

Csiszolásnál P2 porszűrőt kell használni.

A feldolgozás és száradás alatt gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről.

A munkavégzés során tilos étkezni, inni és dohányozni.

Bőrrel való érintkezés és szembejutás esetén azonnal alaposan vízzel kell leöblíteni.

Nem juttatható csatornába, nyílt vizekbe vagy talajba.

A munkaeszközöket használat után azonnal mosogatószeres vízzel kell elmosni.

A teljesen kiürített csomagolást vissza lehet juttatni újrahasznosításra.

A festékmaradékokat le kell adni festékgyűjtő helyeken.



VOC-tartalom
(2004/42/EK Decopaint-
irányelv)

A termék EU-határértékei (A/e kategória): max. 130 g/liter (2010).
Ez a termék legfeljebb 130 g/liter illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmaz.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.
Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.