

Műszaki Adatlap

HARZO Kontakt fedőfesték

Fehér színű, közömbös szagú, matt fényű, vizes bázisú alapozó és fedőfesték.

Alkalmazás: A HARZO T-16 kétkomponensű és az egykomponensű alapozókra való fedőfesték (pl. csempefestés vagy bútorfestés esetében). Továbbá a HARZO Dekor díszítőanyag felhordását megelőző fedő festésre, illetve a HARZO Kristály díszítőanyagok fedőfestésére alkalmazható.

A HARZO Kontakt fedőfestéket a csempefelújítások, bútorfelújítások alkalmával, minden esetben minimum kettő réteg egykomponensű vagy kétkomponensű lakk védelemmel kell ellátni!

Kiszerelés: 1 liter / 2,5 liter / 5 liter / 14 liter műanyag téglyben.

Összetétel: Acrylat- diszperzió, speciális adalékszerke, víz, konzerválószerke.

Sűrűség: kb. 1,45 kg/liter

Tárolás: Jól lezárva, hűvös, fagymentes helyen, a napsugárzástól védetten kell tárolni. Eredeti csomagolásban 2 évig tárolható. A helytelenül visszazárt valamint a felbontott dobozokból történő feldolgozás, anyagkivétel, továbbá színezőanyagok hozzáadása után hosszú ideig nem tartható el! FAGYVESZÉLYES!

Alap: Az alapfelületnek száraznak és teherbírónak kell lennie, nem tartalmazhat leválasztó hatású, hasonló vagy másfajta anyagokat. A kisebb szilárdságú rétegeket, port és a lerakódásokat el kell távolítani.

Az alapfelületet megfelelő mechanikai eljárással kell előkészíteni.

Feldolgozás: Alapos felkeverés után, történhet ecsettel, hengerrel, szórással. Fehér szín esetében 2-3 rétegben, színezett állapotában általában elegendő 2 rétegben felhordani. Kb.1 óra után tapintható és 2-3 óra múlva átfesthető. A kész felület a száradást követően zsugorodás és repedésmentes marad.

Száradási idő az alapok szívóképességétől, a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően kb. 1-3 óra.

Magasabb páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbíthatja a száradás időtartamát.

Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: + 5 °C.

Feldolgozási hőmérséklet felső határa: + 30 °C

Kiadósság: Alapfelülettől függően egy rétegben 0,1-0,2 liter/m².

Hígítás: amennyiben szükséges, 5-10% víz hozzáadásával alapos felkeverés mellett a dobozon feltüntetett utasítások szerint.

Színezés: Kézi úton vizes bázisú színező pasztákkal vagy számítógépes színezéssel NCS, RAL vagy egyéb színrendszerek szerint.

Amire különösen ügyelni kell: Munka elvégzése után a munkaeszközöket, vízzel azonnal meg kell tisztítani. A megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el.

Megjegyzés: Ha a termék a bőrre fröccsen, azonnal bő vízzel le kell mosni, ha a szembe kerül, ki kell öblíteni, és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! A fentiekben megadott feldolgozási és termékinformációk általános jellegűek, kétséges esetben forduljon további felvilágosításért tanácsadó szolgálatunkhoz.

Műszaki Adatlap

HARZO Kontakt fedőfesték

Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom: EU határérték erre a termékre (A/a-VB) 30g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 1,6 g/l VOC-t tartalmaz.

Óvintézkedések:

- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.
- P101** Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
- P261** Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését.
- P262** Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
- P312** Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
- P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.
- P270** A termék használata közben tilos, enni, inni, vagy dohányozni. –
- P271** A belső tereket, mind a festés során, mind pedig, azt követően, alaposan szellőztessék.

EUH 208 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Különleges tudnivalók:

Ebben a műszaki ismertetőben található információk, adatok, a szokásos felhasználási cél és alkalmasság biztosítására szolgálnak és jelenlegi ismereteink valamint tapasztalataink alapján készültek.

A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

A nem említett alkalmazások esetében fel kell venni a kapcsolatot alkalmazás technikusainkkal!

Minden más alkalmazás a felhasználó saját felelősségére történik. Ez különösen más termékekkel való együtt alkalmazás esetében érvényes! A feldolgozási és kivitelezési útmutatások be nem tartása esetén, garanciaigényt nem tudunk elfogadni!

A termékeket gyártatja és forgalmazza:

Harzo Európa Kft

2234. Maglód, Ady E u 25.

Adószám: 25831355-2-13

Telefon: 06 70 610 1323 / 06 70 623 7610

E-mail: info@harzo.hu

Internet: www.harzo.hu