



Műszaki adatlap

COROR KLÓRKAUCSUK BEVONAT



Termék: Felhasználásra kész kül- és beltérben használható, oldószeres, selyemfényű medence festék.

Színválaszték: kék, fehér, TR bázis

Kiszerelés: 0.75 l, 2.5 l, 5 l, 20 l

Tulajdonságok: Sav- és lúgálló, higiénikus, folyékony csempeként is alkalmazható, élelmiszeripari engedéllyel rendelkező, műanyag medence festésére is alkalmas medence festék.

Fényesség: selyemfényű

Kiadósság: 8-10 m²/liter egy rétegben, glettelt minőségű felület esetén

Alkalmazás: A COROR Klórkaucsuk Bevonat alkalmas kül- és beltérben fa, fém, üvegszálás és oldószerálló kemény műanyagok, beton, tégl, vakolt falak felületeinek védelmére. A bevonat rugalmas és tartósan ellenáll a víz, vegyi anyagok, híg savoldat, híg lúgoldat, sóoldat hatásainak. Kiválóan használható uszodákban, textil- és papíriparban, akkumulátortöltő helyiségekben, olajjal, olajszármazékokkal, egyéb vegyi anyagokkal dolgozó helyiségekben. A megszilárdult bevonatnak nincs utólagos oldószer kipárolgása, ezért az állattartással és növénytermesztéssel, illetve ezek feldolgozásával foglalkozó üzemekben is használható. Alkalmas még csempe helyett is: zuhanyzók, fürdőszobák, kerti medencék, szökőkutak, tartályok védelmére. A felület higiénikus, könnyen tisztítható, kémiaileg ellenálló.

Minőségi jellemzők:

Külső	színes homogén szuszpenziók
Sűrűség	1,25-1,35 g/cm ³
Kifolyási idő 20-25 °C (Mp4)	min. 160s
Nem illóanyag tartalom 105°C-on, 2 óra	min. 55 %
Szemcsefinomság	max. 50 µm
Száradási idő: 25°C-on 1.fokozat	max. 1 óra *
Száradási idő: 25°C-on 5.fokozat	max. 24 óra *
Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	(25 °C-on): 1 óra. A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja. *
Javasolt rétegszám	2 réteg
Bevonat külseje	egyenletesen színes selyemfényű
Kiadósság	8-10 m ² /liter egy rétegben, glettelt minőségű felület esetén



Műszaki adatlap

COROR KLÓRKAUCSUK BEVONAT



Terhelhetőség

medencék vízfeltöltése 3 nap elteltével, kémiai ellenállóság 1 hét

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A felületről távolítsuk el maradéktalanul a régi bevonatokat és szennyeződések! A fa alapot dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le! A falról távolítsuk el a laza, pergő részeket, majd portalanítsuk le a felületet! A rozsdamentes fémek felületét zsírtalanítsuk le és dörzspapírral érdesítsük meg! Az acél felületeket COROR Rapid Korróziógátló Alapozó bevonattal védjük. Rozsda átalakítók használata tilos. A nem nedvszívó felületek előzetes érdesítés után alapozást nem igényelnek. A nedvszívó felületek alapozását 20%-ban aromás hígítóval meghígított COROR Klórkaucsuk Bevonat intenzív ecsetelésével végezzük! A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése. Növényi és állati zsíradékokkal tartósan érintkezve a kopásállóság csökken.

Felhasználás: A festést csak +5 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet. Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! Alaposan keverjük fel a terméket, majd kezdjük meg a festést ecsettel vagy hengerrel! Az első réteg felvitele előtt a terméket aromás hígítóval hígíthatjuk a felhordási konzisztencia eléréséig. A második réteg esetén nem szükséges hígítani. A festések között legalább 1 óra száradási időt biztosítsunk!

A festékbevonat megfelel az élelmiszerekkel rendeltetés szerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak 1935/2004/EK és a 10/2011/EK rendeletekben foglalt követelményeknek. ÉMI-TÜV 313083 vizsgálata alapján. Konyhai felhasználásra nem javasolt.

Terhelhetőség: medencék vízfeltöltése 3 nap elteltével, kémiai ellenállóság 1 hét

Felhordás: ecset, henger, szórható

Összetétel: gyanta, oldószer, pigment, töltőanyag, adalékanyagok

Színezés: Kérem, keresse a www.festekbazis.hu oldalon szaktanácsadóinkat, mert egyedi megoldásokat is kínálunk.

Tárolási garanciális idő: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 3 év A festékbevonat megfelel az élelmiszerekkel rendeltetés szerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak 1935/2004/ EK és a 10/2011/EK rendeletekben fogl

Csomagolás: 0,75 l, 2,5 l, 5 l és 20 literes fémdobozban

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: aromás hígítóval

Szerszámtisztítás közvetlen használat után aromás hígítóval



Műszaki adatlap

COROR KLÓRKAUCSUK BEVONAT



Veszélyesanyag tartalom: Xilol izomerek keveréke <40%, C14-17 klórozott n-paraffinok <10%.

EU határérték erre a termékre (A/i) 500 g/l (2010).

Ez a termék legfeljebb 500/g/l VOC-t tartalmaz.

Biztonsági előírások: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.

H315 Bőrirritáló hatású.

H332 Belélegezve ártalmas.

H362 Szoptatott gyermeket károsíthatja.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó! Tilos a dohányzás.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P263 A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P309 + P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Hatályos törvénynek megfelelően. Veszélyes hulladék.

Veszélyt jelző piktogrammok:



Figyelmeztetés: Figyelem!

Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap.)

Hulladékkezelés (EWC kódok): 80111*- festékre; (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festékes lakkhulladékok)

150110*- csomagoló anyagra (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék)



Műszaki adatlap

COROR KLÓRKAUCSUK BEVONAT



A szállításra vonatkozó információk:

Veszélyességi osztályok	ADR
14.1. UN- szám	1263
14.2. Szállítás megnevezés	festék
14.3. Szállítási veszélyességi osztály	3
14.4. Csomagolási csoport	III

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.