

Műszaki Adatlap

HARZO Művész Glett

Tört fehér színű, vízzel hígítható, akrilbázisú, közömbös szagú, diszperziós massa.

Alkalmazás: Beltéri glettelt falakra, gipszkartonra, festett falakra, fa és festett bútor felületekre, díszítés céljából. Vastagabb és vékonyabb anyagvastagságban is felhordható, ezért tökéletesen alkalmas textúrák kialakítására, dombormintás stencilezésre.

Kiválóan megtapad a legtöbb nem nedvszívó felületen is, a megfelelő felület előkészítés után.

Kiszerezés: 3 kg / 8 kg / műanyag tégelyben.

Összetétel: Acrylat-diszperzio, töltőanyagok.

Vízgőz áteresztő képesség: kb. 250 gr/m²/nap

Fizikai állapot: paszta

Szín: fehér

Szag: enyhe szag

Tárolás: Jól lezárva, hűvös, fagymentes helyen, a napsugárzástól védetten kell tárolni. Eredeti csomagolásban 2 évig tárolható. A helytelenül visszazárt valamint a felbontott dobozokból történő feldolgozás, anyagkivétel, továbbá színezőanyagok hozzáadás után hosszú ideig nem tartható el! **FAGYVESZÉLYES!**

Alap: Az alapfelületnek száraznak és teherbírónak kell lennie, nem tartalmazhat leválasztó hatású, hasonló vagy másfajta anyagokat. A kisebb szilárdságú rétegeket, port és a lerakódásokat el kell távolítani.

Az alapfelületet megfelelő mechanikai eljárással kell előkészíteni. Vakolt, gipszelt, beton, illetve nedvszívó alapokra javasolt mélyalapozóval alapozni. Amennyiben nem alkalmaznak mélyalapozást a nedvszívó felületeken, abban az esetben próba glettelessel kell meggyőződni megfelelőségéről.

A nem nedvszívó alapokat alaposan zsírtalanítani kell! Majd tiszta vízzel le kell mosni a zsírtalanító anyagot és gondosan szárazra kell törölni a felületet és ezután lehet alapozni.

MŰANYAG felületek esetében, a zsírtalanítás után csiszolópapírral (kb. 80-120-as) kell megcsiszolni a műanyag felületét, majd alaposan portalanítani kell és nedves ronggyal, majd szárazzal áttörölni. Ezután a HARZO T16 kétkomponensű alapozóval kell alapozni és ennek száradása után lehet felhordani a Művész Glettet.

Feldolgozás: Alapos felkeverés után, rozsdamentes szerszámokkal, glettvassal, spaklival, festőhengerrel, ecsettel stb. lehet felhordani az alapra. Száradást követően, igény szerint egy vagy több rétegben felhordható.

Száradási idő: Az alapok szívóképességétől, a feldolgozás rétegvastagságától, a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően kb. 1-4 óra. Magasabb páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbíthatja a száradás időtartamát.

Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: + 5 °C.

Feldolgozási hőmérséklet felső határa: + 30 °C

Kiadósság: Rétegvastagságtól függően kb. 0,8-1,5 kg / m² / réteg

Műszaki Adatlap

HARZO Művész Glett

Hígítás: Gletteléshez nem kell hígítani. Alapos felkeverés mellett, maximum 3 % víz hozzáadásával ecsetelhetővé válik. Több vizet ne adagoljon hozzá!

Színezés: Vizes bázisú kézi színező pasztákkal, vagy számítógépes színkeveréssel színezhető. **FIGYELEM!** A HARZO Művész Gletthez ötször kevesebb színező pasztát kell alkalmazni a beltéri és kültéri falfestékekhez képest!

Amire különösen ügyelni kell: Munka elvégzése után a munkaeszközöket, vízzel azonnal meg kell tisztítani. A megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el.

Megjegyzés: Ha a termék a szembe kerül, ki kell öblíteni, és haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! A fentiekben megadott feldolgozási és termékinformációk általános jellegűek, kétséges esetben forduljon további felvilágosításért tanácsadó szolgálatunkhoz.

Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom: EU határérték erre a termékre (A/a-VB) 30g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Övintézkedések:

P102Gyermekektől elzárva tartandó.

P101Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P312Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.

EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható

Különleges tudnivalók:

Ebben a műszaki ismertetőben található információk, adatok, a szokásos felhasználási cél és alkalmasság biztosítására szolgálnak és jelenlegi ismereteink valamint tapasztalataink alapján készültek.

A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

A nem említett alkalmazások esetében fel kell venni a kapcsolatot alkalmazás technikusainkkal!

Minden más alkalmazás a felhasználó saját felelősségére történik. Ez különösen más termékekkel való együtt alkalmazás esetében érvényes! A feldolgozási és kivitelezési útmutatások be nem tartása esetén, garanciaigényt nem tudunk elfogadni!

A terméket gyártatja és forgalmazza:

Harzo Európa Kft

2234. Maglód, Ady E u 25.

Adószám: 25831355-2-13

Telefon: 06 70 610 1323 / 06 70 623 7610

E-mail: harzo.eu@gmail.com

Internet: www.harzo.hu