

T-Rex Könnyű anyagok

Felülvizsgálat: 2021.12.14.

1 / 2 Oldal

Műszaki adatok:

| | |
|----------------------------|------------------|
| Bázis | Akril |
| Kötési rendszer | Fizikai száradás |
| Állag | Stabil paszta |
| Sűrűség | Kb. 1,30 g/ml |
| Hőállóság** | -20°C – +70°C |
| Nyitott idő (23°C, 55% RH) | 15 min |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5°C – +30°C |

* ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

** Teljes kötést követő állapotában

Termék leírása:

Az T-Rex Könnyű anyagok egy vizes bázisú szerelő ragasztó újrahasznosított alapanyagokból. Kifejezetten alkalmas nedvszívó felületeken és dekorelemek ragasztására.

Jellemzők:

- 80% újrahasznosított anyag
- Bio alapú anyagot tartalmaz
- Alkalmas egyenetlen felületeken
- Közvetlenül felhordható az alapfelületre
- Kiválóan tapad a legtöbb nedvszívó felületen
- Beltéri használatra

Alkalmazások:

- Nagyon jó tapadás a legtöbb nedvszívó építőanyagon
- Alkalmas szilárd ragasztásra fa, szintetikus anyagok, kő, fém betonfelületeken, vakolat, forgácslap, stb. felületeken
- Alkalmas falburkolatok, paneled, fa-és PVC díszlécek, kábelcsatornák és a gyakori dekoranyagok ragasztására

Csomagolás:

Szín: fehér

Kiszerezés: 350g újrahasznosított (PCR) kartus

Eltarthatóság és tárolás:

Száraz, hűvös helyen, +5°C és +25°C között bontatlan csomagolásban tárolva, felhasználható a gyártást követő 24 hónapon belül.

Alapfelületek:

Szinte minden, az építőiparban általánosan előforduló alapfelület esetén alkalmas.

Az alapfelület legyen szilárd, tiszta, száraz, zsír- és pormentes. Legalább az egyik felület legyen nedvszívó.

Nem alkalmas PE, PP, PTFE (pl. Teflon®), bitumenes felületeken.

Előzetes kompatibilitási teszt elvégzése javasolt minden alapfelület esetében.

Alkalmazás:

Hordja fel a ragasztót kartuskinyomó pisztoly segítségével egyenlő csíkokban vagy pontszerűen a ragasztandó felületre. Mindig hordjon fel ragasztót az szélekre és a sarkokra. Nyomja össze a felületeket és oszlassa el a ragasztót, szükség esetén gumialapács segítségével. Szükség esetén támassza alá. Terhelhető 24-48 óra után. Tisztítás friss állapotában víz segítségével, kötés után mechanikusan. Javítás saját anyagával.

Munkavédelmi javaslat:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.

Megjegyzés:

Ne használja folyamatos vízterhelésnek kitett helyeken.

Az alkalmazott nyomás, és nem az összenyomás időtartama határozza meg a kötés végső szilárdságát.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, nem vállalhatunk felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.