

Pattex Univerzális Purhab

Egykomponensű poliuretán tömítőhab,
nyílászárók beépítéséhez és réskitöltéshez



Jellemzői:

- egységes, tömör habszerkezet
- kiválóan tapad a legtöbb anyagon
- nagyfokú hő- és hangszigetelés
- erős és szilárd kikeményített töltőanyag

Alkalmazási terület:

Egykomponensű poliuretán hab nyílászárók beépítéséhez (tömítés és szigetelés), a legkülönbözőbb rések kitöltésére, hangszigetelt válaszfalak készítéséhez stb. A nyílászárók rögzítéséhez mechanikus rögzítőelemeket, ajtó- és ablakkeret kitámasztókat kell alkalmazni. Felhasználható: +5°C feletti hőmérsékleten.

A felület előkészítése:

A beépítendő nyílászáró keretét és valamennyi érintkezési felületet meg kell tisztítani a portól és egyéb tapadást gátló anyagoktól (pl. olaj, zsiradék stb.). El kell távolítani a laza, puhán tapadó részeket és meg kell győződni arról, hogy az érintkezési felületek megfelelően szárazak.

Felhordás:

Felhasználás előtt a flakont +10°C és +20°C között tárolja min. 12 órán keresztül. Alkalmazás-kor a flakont jól rázza fel (min. 15 mp). Távolítsa el az adagolócsonkról a műanyag védőkupakot és tekerje rá a műanyag adagolócsőrt. Munka közben a flakont mindig adagolócsőrrrel lefelé fordítva tartsa. A tökéletes habszerkezet elérése érdekében az érintkezési felületeket és a kinyomott hab felületét mindig be kell nedvesíteni (vízzel permetezés). 5 cm-nél vastagabb rések tömítéséhez a purhabot két vagy több rétegben kell felhordani és – az újabb réteg(ek) felhordása előtt – az előző felületét vízzel permetezni. A réseket csak félig kell kitölteni, mivel a purhab jelentős mértékben megdagad. A nyílászárók beépítésekor ajtó- és ablakkeret kitámasztókat kell alkalmazni. Ügyeljen arra, hogy a munkafolyamat végzése során 15-20 percnél hosszabb szünetet



ne tartson, különben a szelep beszárad és a maradék purhabot már nem lehet a flakonból kinyomni. A felesleges, kinyomódott, friss habot is a Ceresit purhab tisztítóval lehet eltávolítani. A megszáradt és kitüremkedett poliuretán hab késsel jól vágható. A purhab nem UV-álló, ezért takaróléccel vagy más módon le kell fedni, hogy ne érhesse direkt napsugárzás!

Fontos tudnivalók:

A terméket csak +5°C feletti hőmérsékleten szabad alkalmazni. A kikeményedett purhabot csak mechanikus úton lehet eltávolítani. Nem károsítja az ózonréteget! Fokozottan tűzveszélyes. Csak jól szellőztetett helyen használható.

Műszaki adatok:

Összetétel	difenil-metán-diizocianátot, hajtógázt és szervesetlen adalékanyagokat tartalmazó elegy
Szag	enyhe, speciális szag a kikeményedés ideje alatt
Sűrűség	20-30 kg/m ³
Bőrképződés	kb. 10-18 perc
Kötési idő	kb. 1 óra
Teljes terhelhetőség	max. 24 óra
Térfogat növekedés	kb. kétszeres (páratartalom és hőmérséklet függvénye)
Tűzállóság	B3 (DIN 4102)
A megkötött hab gyulladási pontja: hőállósága: vízfelvevő képessége:	> + 400 °C -55 °C - + 100 °C max 20%
Szakítószilárdság	min. 3,5 N/cm ²
Nyomószilárdság	min. 3,5 N/cm ²
A megkötött hab hővezetése	0,030 W/mK

A fenti adatok átlagos hőmérsékleti viszonyokra (+ 23 °C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

Kiszerezés:

700 ml és 750 ml

Tárolás:

Eredeti göngyölegben, hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen, +5°C és +25°C között.

Felhasználható:

Előírt tárolási feltételek mellett a gyártás napjától számított 12 hónapig eltartható.

Egyéb információk:

Szállítás során a dobozt ruhába tekerve a csomagtartóban és ne az utastérben helyezze el! Függőleges helyzetben tárolja és szállítsa! Szállítás és tárolás közben a palackot óvja az ütődéstől és az egyéb mechanikus terheléstől! A flakont +50°C feletti hőmérsékletnek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni, még üres állapotban is tilos! A biztonsági figyelmeztetések be nem tartásából eredő károkért a Henkel Magyarország Kft. felelősséget nem vállal. A göngyöleget csak akkor tegye a hulladékgyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30) 919-2926

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: 06-1-372-5555 www.pattex.hu

