

- korrózió elleni védelmet nyújt
- gyors száradás
- növeli a fedőréteg tartósságát
- kül- és beltéri felületekre
- kiadósság: legfeljebb 10 m²/l egy rétegben
- fa- és fémfelületekre



ALKALMAZÁS

Alkalmazási terület: Kül- és beltéri acél- és vaselemek alapozására alkalmazható

a korrózió elleni védelem céljából, valamint fafelületek alapozójaként használható. A termék megfelelően előkészíti a felületet a POLI-FARBE CELLKOLOR ZOMÁNCFESTÉK felhordása előtt.

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

Bevonat dekoratív hatása: matt

Sűrűség 20±0,1 °C-on, legfeljebb 1,4 [g/cm³]

Bevonatréteg száradási ideje 20±2°C-on, 55±5% relatív páratartalom mellett

Bevonatréteg porszáraz, legfeljebb 1 [h]

Hígító POLI-FARBE SZINTETIKUS HÍGÍTÓ

FELHASZNÁLÁSI MÓD

FELHASZNÁLÁSI MÓD:

Felület
előkészítése

- A festésre szánt felületnek tisztának, száraznak, rozsdá-, por-, zsír- és gyantafolt mentesnek kell lennie.
- Az új, korábban nem festett felületekről a rozsdát a tiszta fémig el kell távolítani.
- Az új, korábban fedőfestéssel le nem festett faelemeket fakonzerváló szerrel kell impregnálni.
- A zsíros helyeket POLI-FARBE SZINTETIKUS HÍGÍTÓ-val át kell mosni.
- **Felújítás** – a hámló festéket és rozsdát el kell távolítani, a felületet érdesíteni és portalanítani kell.
- A régi felületeket a rozsdától és más szennyeződéstől meg kell tisztítani.
- A felújításra szánt felületekről a régi, laza festékréteget, rozsdát és más szennyeződések el kell távolítani.
- A megtisztított felületeket POLI-FARBE SZINTETIKUS HÍGÍTÓ-val vagy lakkbenzinnel át kell mosni.

Termék előkészítése	- A festéket gondosan fel kell keverni. - Szükség esetén a megfelelő állagúra kell hígítani 2% POLI-FARBE SZINTETIKUS HÍGÍTÓ hozzáadásával.
Festés	- Ecsettel, hengerrel vagy szórással (pneumatikus – erre a célra előkészített festő berendezésekben vagy hidrodinamikus) felvinni, 1-2 rétegben a környezet korróziós agresszivitásától függvényében, 4-6 órás időközönként. - A festési munkálatokat a felület és környezet +10 °C és +30 °C közötti hőmérsékletén, 80% páratartalom alatt végezni. A felső határ feletti hőmérséklet megnehezítheti a felvitelt, és a bevonat nem kielégítő esztétikai hatását eredményezheti. - A fedőréteget 24 órás száradás után lehet felvinni, klórkaucsuk bevonat esetében legalább 72 óra után, vagy a fedőfesték előírásai szerint. A festés előtt egy kis felületen próbafestést kell végezni – amennyiben a felvitt réteg nem okozza a felület ráncosodását, a munkálatok folytathatók.
Megjegyzések	- Hígítás és szerszámtisztítás - POLI-FARBE SZINTETIKUS HÍGÍTÓ - Száradási idő +20 °C-on és 55% páratartalom mellett – 1 óra – porszárz festék. - Tárolási hőmérséklet +5 °C és +30 °C között.

A helyiségeket, amelyekben a termék, ill. a termékkel festett elemek kerültek alkalmazásra, szellőztetni kell a szag eltűnéséig és utána használhatók.

EGYES FESTÉSI MÓDSZEREK PARAMÉTEREI

FESTÉSI MÓDSZEREK	FESTÉSI PARAMÉTEREK				
	festék viszkozitása	hígítószer	pisztoly fúvóka átmérője	szórás nyomása	ajánlott rétegszám
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
Ecset, henger	kereskedelmi forma	2	-	-	1
Pneumatikus szórás (erre a célra előkészített festő berendezéssel)	25-35	20	1,5 - 2	0,3 – 0,5	1-2
Hidrodinamikus szórás	kereskedelmi forma	-	0,26	20-21	1

hidrodinamikus szórás Graco cég 395 ST PRO berendezésekkel végezve

FELHASZNÁLHATÓSÁGI IDŐTARTAM

18 hónap

CSOMAGOLÁSOK

400ml, 800ml, 2,5L

KIADÓSSÁG

KIADÓSSÁG: egy rétegben való festésnél legfeljebb 10 m²/l-ig, az alap fajtájától függően.

SZINVÁLASZÉK

fehér, oxidvörös, hamuszürke, fekete

VOC

VOC-tartalom: EU határérték erre a termékre (A/i/SB): 500 g/l. (2010). Ez a termék legfeljebb 500 g/l VOC-t tartalmaz.

MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI UTASÍTÁSOK

BIZTONSÁGI ADATOK:

Veszélyes összetevők: xilol és bután-1-ol.

EUH208 2-butanon-oximot, kobalt neodekanoátot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H315 Bőrirritáló hatású.

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

H335 Légúti irritációt okozhat.

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező

P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása

P370+P378 Tűz esetén: Oltásra por ABC tűzoltó használandó

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

EUH211 Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni

Kizárólagos felhasználás: foglalkozásszerű felhasználó/ipari felhasználó.

Tűzveszélyességi osztály: fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes.



UN1263

A technikai lapon szereplő információk célja a termék optimális felhasználásának biztosítása, ugyanakkor nem jelentenek alapot a Gyártó jogi felelősségéhez, mivel a felhasználási feltételek nem állnak ellenőrzése alatt. A termék összetételének bármilyen megváltoztatása nem megengedett és jelentős mértékben ronthatja a felhasznált anyag minőségét. Más Gyártók termékeivel történő kombinálás esetén nem vállalunk semmilyen felelősséget. A feljebb megadott tájékoztatás jóhiszeműen került megadásra, ismereteink akkori állása és a gyakorlati tapasztalat alapján. A Gyártó fenntartja magának a jogot a tartalom megváltoztatásához a későbbi sorozatok során, az átvevők e tényről történő előzetes tájékoztatása nélkül.