



TEKLA

TEKLA PREMIER®

selyemfényű

ZOMÁNC

vízlepergető zománc

FÉMRE • FÁRA



- **Fémre és fára**
- **Kül- és beltéri felhasználás**
- **Tartós, vízlepergető bevonat**
- **Dekoratív színek**
- **Jó terület**
- **Egyszerű felhasználás**



TEKLA

TEKLA PREMIER®
selyemfényű
ZOMÁNC

TERMÉKISMERTETŐ

Különleges vízlepergető viaszt tartalmazó, selyemfényű zománccfesték, mely tartós, esztétikus bevonatot képez. Kül- és beltéri fa és acélszerkezet festésére alkalmas.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT: A festék felületén esetleg keletkezett bőrregetet el kell távolítani, majd a festéket jól fel kell keverni.

FA: Lenolajkencével vagy faimpregnáló alapozóval befestett felületekre közvetlenül 2 rétegben, fedőzománccal festett felületekre csiszolás után 1 rétegben ráfesthető.

ACÉLSZERKEZET: Alapozott acélfelületekre 2 rétegben felhordva közbenső és fedőzománc egyben.

ALAPOZÁS: A Tekla Premier Uniprimert vagy a TixKorr-t ajánljuk.

MAXIMÁLIS RÉTEGVASTAGSÁG: A frissen felhordott rétegek összes rétegvastagsága nem haladhatja meg a 120 µm-t. Vastagabb bevonat esetén a felső réteg meggátolja a festék alsó rétegeinek száradását.

HÍGÍTÁS: Hígítani nem szükséges, de lakkbenzinnel vagy aromás hígítóval lehetséges.

FELHORDÁSI MÓD: ecsetelés, hengerezés, szórás.

ÁTFESTHETŐSÉG: felhordást követően 1 órán belül vagy 24 óra múlva 20 °C-on.

SZÁRADÁSI IDŐ: 20 °C-on 48 óra.

KIADÓSSÁG: 8-10 m²/l/ 40 µ

KISZERELÉS: 0,75 liter • 2,5 liter

SZÍNVÁLASZTÉK:

FEHÉR
100

SZÜRKE
RAL 7001

VÖRÖS
800

ZÖLD
RAL 6005

ANTRACIT
RAL 7016

CK
BARNA

FEKETE
300



Tekla Festégyártó és Szolgáltató Kft. • 8739 Nagyszakácsi, 062/1. hrsz.

Tel.: +36 23 521 270 • Fax: +36 23 521 275

www.teklafestek.hu