



## Grundfestiger LF



Felületszilárdító, nedvszívást kiegyenlítő alapozó.



### Termékleírás

- Alkalmazás**
- kül- és beltérben
  - minden diszperziós festékhez és műgyanta vakolathoz, erősen nedvszívó felületekre, enyhén porló alapfelületekre, száraz vakolatra, gipszkartonra és könnyű építő lemezekre

### Tulajdonságok

- vízzel hígítható
- jó beszívódási mélység
- finom szemcseméret
- enyhén fehér színű
- tejszerű megjelenés

### Feldolgozás

**Hígítás** Az alap nedvszívóképességétől függően legfeljebb 1:3 arányban vízzel

**Felhordás** Ecsettel, kefével.

**Feldolgozási hőmérséklet** Ne dolgozzuk fel + 5° C objekt- és levegő hőmérséklet valamint 65% relatív páratartalom alatt

**Kiadósság** Ca. 130-180 g/m<sup>2</sup>, felülettől függő eltérések adódhatnak

Az anyagszükséglet többek között függ az alkalmazott szerszámtól, a felület szívóképességétől és a konzisztenciától. A megadott értékek csak orientációul szolgálnak. A pontos kiadósság az adott objektumnál határozható meg.

### Feldolgozás

#### Alapfelület

Az alap legyen tiszta, száraz és hordképes. Mikroorganizmusokkal szennyezett felületeit Sefra Algen- Pilzen-EX-vel kezelni (tisztításnál a törvényi előírásokat betartani!) A munkák megkezdése előtt ajánlott próbafelületet készíteni, hogy a tapadást és a felületi képet ellenőrizzük.



**Sefra**

## Műszaki adatlap

### Grundfestiger LF

**Száradás, átfesthetőség** +23°C hőmérsékleten és 50 %-nál reletív páratartalomnál legkorábban 6 óra múlva átfesthető Alacsonyabb hőmérséklet és/vagy magasabb páratartalom a száradási időt növelheti.

**Feldolgozási utasítás** Ne hordjuk fel direkt napsugárzásnál, esőben, extrém magas páratartalomnál vagy erős szélben. Felforrósodó felületekre ne alkalmazzuk.

**Munkaeszközök tisztítása** használat után azonnal vízzel.

#### Csomagolás

**Kiszerezési egységek** 1 lit műanyag flakon, 5 lit műanyag kaniszter

#### Tárolás

**Tárolási feltételek** Hűvös, de fagymentes helyen, A környezetbarát tartósítószer a kaniszter felbontása után csak rövid tárolhatóságot tesznek lehetővé.

#### Jelölések

**Termékcsoport** Pigmentált diszperziós alapozó koncentrátum

**VOC-tartalom** A/h kategória: 30 g/l (2010), ez a termék < 30 g/l VOC-t tartalmaz

#### Iránymutatások

**Hulladékkezelés** EWC 08 01 12 festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től  
Ne kerüljön a csatornába, a talajba vagy a talajvízbe.  
Veszélyes hulladék gyűjtőhelyen leadni.  
Az üres göngyöleget tartsák szorosan lezárva.

**Biztonsági javaslatok**

- A terméket vas- és acél felületeire közvetlenül ne hordjuk fel.
- Gyermekektől elzárva tartandó
- Bőrrel való érintkezéskor vagy szembe jutáskor azonnal vízzel alaposan lemosni/kiöblíteni
- Kültéri alkalmazáskor mindig át kell festeni
- A nem festendő felületeket gondosan el kell takarni
- A kifröccsenő alapozót vízzel azonnal le kell mosni.



**Sefra**

## Műszaki adatlap

---

### Grundfestiger LF

---

**Műszaki tanácsadás** Sefra szakemberei kielégítő műszaki tanácsadást nyújtanak  
vagy [www.sefra.hu](http://www.sefra.hu)

---

**Forgalmazó** Sefra-Farben Kft  
Kinizsi P. u. 6.  
H-9443 Petőháza

---

**Kapcsolat** Tel. a fenti címen: +36 (99) 544 650  
Mail: [info@sefra.hu](mailto:info@sefra.hu)  
[www.sefra.hu](http://www.sefra.hu)

A fenti termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó adatokat a fejlesztési munkánk és gyakorlati tapasztalataink felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A feldolgozási lehetőségek sokfélesége miatt minden egyes alkalmazás bemutatása nem lehetséges, ezért ezek alapján semminemű kötelezettség és felelősség átvételére nincs mód. A termék alkalmassága alapvetően az alap tulajdonságainak függvénye. A műszaki fejlesztés következtében megjelenő új adatlappal a fenti adatlap elveszti érvényességét.