

Műszaki adatlap



COROR Rapid Aqua ZománCFesték

Színválaszték: Rapid fehér, Rapid szürke Ral 7035, ezüstsürke, antracit, Rapid fekete Ral 9005, Rapid zöld ral 6005, TR bázis, Rapid világosbarna, Rapid sötétbarna, krém

Kiszerezés: 0.75 l, 2.5 l

Fényesség: selyem-matt

Kiadósság: 9-11 m²/liter rétegenként.

Alkalmazás: A COROR Rapid Aqua ZománCFesték egy univerzális, korróziógátló adalékot tartalmazó alapozó és fedőfesték egyben, mely kül-, és beltérben egyaránt felhasználható számos különböző felület állagmegóvó és dekorációs festésére. Könnyen felhordható, gyorsan száradó, kiváló fedőképességű, cseppmentes bevonóanyag. Akril és uretán hibrid kötőanyag kombinációjának köszönhetően kiváló minőségű, rugalmas és tartós réteget képez. A festék szinte minden felülethez jól tapad, ellenáll az UV sugárzásnak, vízálló, erős védelmet biztosít az időjárás viszontagságaival szemben. A megszilárdult bevonat ellenáll az általános háztartási fertőtlenítő és tisztítószernek.

A védeni, díszíteni kívánt felület lehet acél, kovácsoltvas, alumínium, horganyzott acél, réz, műanyag, MDF bútorlap, kerámia, csempe, OSB, fa, zománczott felület, beton, vakolat stb. Festhetőek pl. a következő tárgyak: konyhabútor, fürdőszobák függőleges csempeburkolata, nyílászárók, kapuk, kerítések, korlátok, kerti bútorok, csatorna, zártszelvény, redőny, PVC stb.

Minőségi jellemzők:

Teljes száradási idő	30 perc porszár, 2 óra száraz. A száradási időt, az átfesthetőséget és a bevonat keménységét a levegő páratartalma és a rétegvastagság jelentősen befolyásolja.
Javasolt rétegszám	2-3 réteg.
Kiadósság	9-11 m ² /liter rétegenként.
Terhelhetőség	a moshatóságot, vegyi ellenállóságot 48 óra után éri el.

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A festendő felületről maradéktalanul el kell távolítani a szennyeződések, rozsdát, laza, nem hordképes részeket. A régi bevonatok eltávolításához használja a COROR Rapid Festéklemarót. Rozsdás felület esetén kültéren használjon COROR Rapid Korróziógátló Alapozót. Az oxidálódott régi alumínium és horganyzott felületek zsírtalanítás után közvetlenül festhetők. A fapelületekről távolítsa el a szennyeződések, gyantát, régi bevonatokat, majd dörzspapírral csiszolja át és portalanítsa. A kerámiafelületekről távolítsa el a szennyeződések, alaposan zsírtalanítsa, majd öblítse le vízzel és hagyja megszáradni. A műanyagfelületeket a festés előtt tisztítsa meg, végezzen finom csiszolást, majd portalanítást. Nem nedvszívó

Műszaki adatlap



COROR Rapid Aqua ZománCFesték

felületek festése esetén a VALMOR Hídképző Alapozó használata, illetve a felület érdesítése tovább erősíti a rétegek tapadását. A festéket a használat előtt alaposan fel kell keverni. A munka megkezdése előtt próbafestés elvégzése javasolt.

Felhasználás: A COROR Rapid Aqua ZománCFesték felhasználása során a festéshez szükséges alapismertékek szerint járjon el, hogy az Ön által kezelt felület tökéletes minőségű legyen. Fokozottan ügyeljen az élek és sarkok megfelelő bevonására, és a különböző felületek megfelelő előkészítésére. A munkálatokat csak 5–30 °C között végezze! A festék felhordható ecsettel, hengerrel és megfelelő szóró berendezéssel. Az elcseppenéseket azonnal, a szerszámokat a festést követően vízzel kell elmosni. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsse le és olvassa el a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu weboldaltól!

Terhelhetőség: a moshatóságot, vegyi ellenállóságot 48 óra után éri el.

Felhordás: ecset, henger, szórható

Összetétel: Vizes kötőanyag keverék, pigmentek, töltőanyagok, adalékok.

Színezés: Egyedi RAL színek felől érdeklődjön <http://festekbazis.hu/munkatarsaink> weboldalon.

Tárolási garanciális idő: 5-25 °C –on tárolva, bontatlan csomagolásban: 3 év.

Hígítás, szerszám tisztítás közvetlen használat után: ioncserélt vízzel.

Szerszám tisztítás közvetlen használat után vízzel.

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.