



- Kiemelkedő kiadósság: 15 m²/L
- Tökéletes fehérség
- Könnyen felhordható

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Felhasználási terület	A Dulux Professional Classic White 3 a szokásos belső festési feladatokhoz nagyszerűen alkalmazható diszperziós falfesték. Kiváló fedőképesség, kiemelkedő kiadósság (akár. 15m ² /L) és kellemes fehér árnyalat jellemzi. Profeszionális felhasználásra optimalizált összetétele megelőzi a hengernyomok kialakulását. A festék használható vakolaton (cement és meszes), gipszkartonon, papír- és üvegszálás tapétán. A termék előállításakor nem használunk szerves oldószereket, ennek köszönhetően a VOC tartalom alacsony. (<1 g/L).
Szín:	Fehér
Kiszerezések	1L, 3L, 9L, 15L

MŰSZAKI ADATOK

Névleges összetétel:	Kötőanyag: Sztirol-akril kopolimer emulzió Pigment: Szerves és szervesetlen pigmentek Egyéb: Töltőanyagok Oldószer: víz
Szárazanyag tartalom:	kb. 47 tömeg% = kb. 37 térfogat%
Sűrűség:	kb. 1,38 g/cm ³
VOC:	EU határérték a termékre: (kat.: A/c) 30 g/Liter (2010). A termék max 0,9 g/Liter VOC-t tartalmaz.
Száradási idő <i>(egy réteg, 20°C-on, kb. 50% relatív páratartalom és jó szellőzés mellett)</i>	Porszáraz: 3 óra Átfesthető: 3 óra A felület porózussága, a hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt.
Kiadósság:	Max. 15 m²/L (anyagszükséglet 66,7 ml/m ²) Egy réteg, sima egyenletes, megfelelő módon előkészített felületen. A megadott érték tájékoztató jellegű. Az alapfelület tulajdonságai és a felhordás módja jelentős mértékben befolyásolhatja a tényleges anyagszükségletet.
Fényességi fok:	Fényességi fok 85°-os szögben (EN ISO 2813 szabvány szerint): matt (fényvisszaverési együttható: <3).
Rétegek száma	2
Lejárat idő:	A gyártástól számított 4 év a tárolási és szállítási szabályok betartásával. A lejárati és a gyártási szám a termék csomagolásán található.
Egyéb tulajdonságok:	Nedves dörzsállóság: IV. osztály a MSZ EN 13300 szabvány szerint. A felület felhordástól számított 28 nap után válik moshatóvá.



ALKALMAZÁS

Termék előkészítés:	A termék felhasználásra kész, hígítást általában nem igényel . Airless szórás esetén szükséges lehet max 5% hígítás desztillált vízzel. Ne adjon a termékhez semmilyen más anyagot! Felhasználás előtt alaposan keverje fel!		
Felület előkészítés:	Korábbi olaj vagy alkydgyanta alapú festékekkel bevont felület átfestésére nem alkalmas, ezeket a bevonatokat el kell távolítani. A felületről távolítsa el a rosszul tapadó, laza, vagy felpikkelyesedett festékréteget (pl. meszelt fal, enyves festék), illetve az esetleges tapéтарasztó maradványokat. A felület legyen stabil, tiszta, száraz, szilárd és por-/szennyeződésmentes. Ha szükséges a szennyeződések, a zsír, és a por eltávolítása érdekében mossa le a falat. Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása (3-4 hét) után alkalmazható. A poros és/vagy erősen nedvszívó felületeket alapozza Dulux Grunt alapozóval / Korábban festetlen, vagy egyenetlen ásványi felületeken vigyen fel egy réteg 10-15% vízzel hígított festéket. A nem ásványi felületeket festés előtt alaposan mattítani kell. Amennyiben a festék száradása után nemkívánatos eredményt tapasztal, az összes korábbi bevonat eltávolítandó, és a felületet a fentiek szerint kell előkészíteni. Kérje szaktanácsadónk segítségét, amennyiben nem biztos a felület alkalmasságában!		
Felvitel:	Festés közben a (felületi) hőmérséklet legyen +10°C és +28°C fok között, a relatív páratartalom 80% alatt. Az felület hőmérsékletének legalább 3°C-kal a harmatpont felett kell lennie. A legjobb eredmény elérése érdekében használjon a felület struktúrájának megfelelő szálhosszúságú (10-18 mm) hengert és/vagy szintetikus sörtéjű ecsetet. Airless szórás esetén vegye figyelembe a használandó eszköz gyártójának műszaki előírásait és célszerű próbaszórást végezni. Javasolt paraméterek:		
	Airless szórás Nyomás: Szórófej:	Magas nyomású technológia 190 bar 517 (PAA517)	Alacsony nyomású technológia 80 bar 515 (LP517, HEA515)
	A szórási paramétereket a GRACO GX 21 és a WAGNER PROSPRAY 3.25 készülékeken tesztelték. Az egybefüggő felületeket azonos módszerrel fesse. Nagy felületek festése esetén azonos gyártási sorozatból származó festékek használatát javasoljuk. A sorozatszám a csomagoláson található. Vigye fel 2 rétegben. Festés után azonnal távolítsa el a festőszalagot. Az esetleg lecseppenő festéket azonnal távolítsa el vizes-mosószeres szivaccsal. Nem ásványi alapokon a bevonat kötési és száradási folyamata meghosszabbodhat, ezért javasoljuk az alkalmazási körülmények tartós fenntartását (minimum 14 nap), és a lehetséges mechanikai érintkezés korlátozását. Jó állapotú és hasonló színű helyiségekben lévő felújítási bevonatok festése esetén egy réteg festék is elegendő lehet.		
Eszközök tisztítása:	A festés során a szerszámokból a lehető legtöbb festéket használja fel, ezt követően az eszközök vízzel tisztíthatóak. A festési munkák befejezése után szellőztesse ki a helyiséget, amíg a jellegzetes szag el nem tűnik.		
Tárolás és szállítás:	A még fel nem használt vagy megmaradt terméket tárolja hőtől és közvetlen napfénytől védve az eredeti, jól lezárt csomagolásban +5°C és +30°C között. FAGYVESZÉLYES! További útmutatás a termék biztonságtechnikai adatlapján található.		
Kiegészítő információ	A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.		



Építési termék tájékoztató	<p>Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet által forgalmazott Dulux PROFESSIONAL Classic White 3 termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősül építési terméknek</p> <p>E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék Biztonsági adatlapja tartalmazza, mely elérhető és letölthető a https://shop.akzonobel.hu/safety-documents honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereikről pedig a termék címkéjén vagy a Műszaki adatlapon találhat információkat.</p>
----------------------------	---

Kapcsolat	Forgalmazó: AkzoNobel Coatings Zrt. Cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. ép. V. em. Dulux Infovonal: 06 80 200 505 E-mail: dulux.hu@akzonobel.com Facebook: Dulux Let's Colour HU
Frissítés dátuma:	2025.10.24.



Melléklet: Nyilatkozat

NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Dulux PROFESSIONAL Classic White fehér, beltéri falfesték**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: **Vizes, diszperziós falfesték lakó- és közösségi terek falainak és mennyezetének festésére.**

A forgalmazó neve, értesítési címe: **Akzo Nobel Coatings Zrt.**

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. ép. V. em.

Tel: 06 80 200 505

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:

Bernáth Roland

alkalmazástechnikus

06 30 968 07 04

roland.bernath@akzonobel.com

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

Budapest, 2025. október 28.

AkzoNobel Coatings Zrt. képviselőjében:

Szűcs Gergely
vezérigazgató

Oláh Károly
senior category manager