

DUNAPLASZT PARKETTLAKK AQUA

Alkalmazási terület:

Alkalmazható beltéri parketta, fa, furnérozott MDF, gipszkarton és beton felületek lakkozására. Felhordható ecseteléssel vagy szórással. Gyorsan száradó esztétikus bevonatot ad, a fa eredeti színét és erezetét megtartja.

Felület előkészítése:

A DUNAPLASZT PARKETTLAKK AQUA -t előzőleg csiszolt és alaposan portalanított felületre kell ecseteléssel vagy szórással felhordani. A lakkozendó felületnek homogénnek, összefüggőnek, repedés, lyuk, olaj és szennyeződés mentesnek kell lennie. A felületi hibákat az impregnálandó felület anyagi milyenségének figyelembevételével javítani kell! Megfelelő felület kialakításához 2 vagy max. 3 réteg szükséges

Alkalmazás:

A felületek előkészítése a fent említett módszerek szerint ajánlott.

A rétegek 4 **óra** száradási idő közbeiktatásával alakíthatók ki, ez az idő légcserélős szárító kemencés hőkezeléssel vagy meleg levegős befújással csökkenthető, ami nem haladja meg a **max. 60-70°C** tárgyhőmérsékletet.

A felbontott edényzetet alaposan le kell zárni, mert levegő hatására vékony hártya képződik a lakk felszínén.

Hígítás:

Csapvízzel

Választék:

DUNAPLASZT PARKETTLAKK AQUA MAGASFÉNYŰ UV Védő Lakk
DUNAPLASZT PARKETTLAKK AQUA SELYEMFÉNYŰ UV Védő Lakk

Csomagolás:

0,75-l és 2,5 literes belsőlakkos fém kanna

Tanácsok, ajánlások:

Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni és szükség esetén **max. 20% csapvízzel** lehet hígítani.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.

Felépítés:

Vízzel hígítható különleges többfázisú, öntérhálószódó akril műgyanta diszperziós alapú lakk.

Tárolási garanciális idő:

Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított **24 hónapig**.
FAGYVESZÉLYES!

Tűzvédelmi előírás:

Nem gyúlékony.

Veszélyes anyagtartalom:

α -3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroxifenil]propionil- ω -hidroxipoli(oxietilén) és α -3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroxifenil]propionil- ω -3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroxifenil]propioniloxipoli(oxietilén) keveréke; Bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)-szebacát és a metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil-szobacát reakcióterméke; 1,2-benzotriazol-3(2H)-on; 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréke

VOC határérték: kat. A(i) VB: 140 g/l

Minőségi jellemzők:

Külső	fehéren opalizáló folyadék
Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992), 105 °C-on 2 óra	min. 30-40%
Száradási idő 20 °C-on, 60% páratartalom	30 perc
Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990)	1,00-1,2 g/cm ³ (különböző színek)
Teljes átkeményedés	6 óra
Csiszolható	4 óra múlva
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) 1 rétegben	5-8 m ² /l
Bevonat külseje	egyenletes fényes, selyemfényű

Figyelmeztető mondatok:

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az óvintézkedésre utaló mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Hulladéka (HAK 08 01 16) nem mosható csatornába és élővízbe

2026.