

DUNAPLASZT KERTIBÚTOR OLAJ

Alkalmazási terület:

Minden kezeletlen, illetve olajjal beeresztett, vékony lazúrral kezelt kemény és fenyőfa (kerti bútor, hajódeck és cockpit teakfa borítás) ápolására szolgál. Késlelteti a fa elszíneződését és vízlepergetővé teszi.

Felület előkészítése:

A festendő felületnek száraznak, por és szennyeződés mentesnek kell lenni.

Alkalmazás:

A felhordás a tárgyak alakjától, a felülettől függően, ecseteléssel vagy mártással történik. Mártáshoz a viszkozitást vízfürdőben történő, vagy fűtőcsöves melegítéssel érhető el **max. 40-50 °C** fokra. A DUNAPLASZT Kertibútor olajat felületre olyan mennyiségben kell felvinni, amennyi a fa rostjai közé felszívódik.

A beeresztést követő **2 óra** elteltével a felületet száraz, tiszta ruhával át kell törölni. A következő művelet csak a beeresztett felület **teljes száradása** után (kb. 24 óra) kezdhető meg.

Csomagolás:

0,75 literes fémdoboz

Tanácsok, ajánlások:

A DUNAPLASZT Kertibútor olajjal átitatott textília öngyulladásra hajlamos, ezért vízzel átitatva kell tárolni!

Párás, hideg időben a száradás lelassul, így ügyeljen, hogy a festett terület száradásáig a levegő páratartalma ne csapódjon le a felületre. Szélsőséges időjárási körülmények között (pl. tűző napon, csapadékos vagy rendkívül párás időben) nem javasolt a festés.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.

Felépítés:

Növényi olajok és oxidációs reakciót katalizáló adalékok keveréke. UV abszorbert és gyökfogót tartalmaz, így védve a fát a káros ultraibolya sugárzás ellen. Rugalmasítja, kezeli és hidrofóbizálja a kiszáradt fát.

Tárolási garanciális idő:

Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított **12 hónapig**.

Tűzvédelmi előírás:

Gyúlékony

Veszélyes anyagtartalom:

terpentinolaj, α -3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroxifenil]propionil- ω -hidroxipoli(oxietilén) és α -3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroxifenil]propionil- ω -3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-terc-butil-4-hidroxifenil]propioniloxipoli(oxietilén) keveréke, Bisz(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)-szebacát és a metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil-szobacát reakcióttömege

VOC határérték: kat. A (f) OB: 700 g/l

Minőségi jellemzők:

Külső	sárgás színű folyadék
Kifolyási idő 20 °C-on (MSZ EN ISO 2431:2020) mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve	min. 20 s
Illóanyag tartalom (MSZ EN ISO 3251:2003) 105 °C-on, 3 óra	min.50%
Száradási idő 20 °C-on (MSZ EN ISO 9117-3:2010)	
1. fokozat	max. 15 óra
2. fokozat	max. 20 óra
Sűrűség (MSZ EN ISO 2811-1:2023)	0,92-0,94 g/cm ³
Savszám mg (MSZ 9650/21:1989)	max. 3 KOH/g
Üledék (MSZ 9650/14:1988)	1 max. 1%
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989)	8-14 m ² /kg

Figyelmeztető mondatok:

- H226** Tűzveszélyes folyadék és gőz.
- H302** Lenyelve ártalmas.
- H304** Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
- H315** Bőrirritáló hatású.
- H317** Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- H319** Súlyos szemirritációt okoz.
- H411** Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az óvintézkedésre utaló mondatok:

P102 Gyermektől elzárva tartandó.

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P280 Védőkesztyű/szemvédő/Szemvédő/védőruha használata kötelező.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hulladékgazdálkodásra jogosult személynek leadva vagy visszaadva a szállítónak.

2026.