

DUNAPLASZT SZILIKONOS KŐIMPREGNÁLÓ AQUA

Alkalmazási terület:

Beton, klinker tégl, mészkő kerti kő grillezők és egyéb ásványi eredetű, valamint mesterséges porózus felületek impregnálására szolgál. Laza térhálójú filmet képez. Az alap nedvszívó képességétől és porozitásától függően 1–3 mm mélységben beimpregnál a kezelt felületbe és növeli annak vízállóságát. A vízállóság növelése (nedvszívó képesség csökkenése) növeli a kő, beton, műkő stb. fagyállóságát, élénkíti színét, kiemeli rétegeinek rajzolatát. **Hőálló 600°C-ig**, alkalmas beton-, műkő grillezők impregnálására.

Felület előkészítése:

Ecsettel tisztítsuk és por mentesítsük, a nem tapadó, málló részeket mechanikusan távolítsuk el, majd szárítsuk ki a beton, tégl, mészkő, terméskő stb. porózus felületeket.

Alkalmazás:

A felületek előkészítése a fent említett módszerek szerint ajánlott.

Ecsettel, teddy hengerrel dolgozzuk be a felületbe a terméket, egészen addig, míg a felület tartósan nedvesnek tűnik, de még nem képződött lakkfilm a felületén. 5°C alatt nem ajánlott az alkalmazása.

Hígítás:

Csapvízzel

Választék:

DUNAPLASZT SZILIKONOS KŐIMPREGNÁLÓ AQUA

Csomagolás:

0,5 L és 2,5 L-es és belül lakkozott fémdoboz, **4 literes** műanyag vödör.

Tanácsok, ajánlások:

Festés előtt a terméket minden esetben alaposan felkeverni.

Párás, hideg időben a száradás lelassul, így ügyeljen, hogy a festett terület száradásáig a levegő páratartalma ne csapódjon le. Szélsőséges időjárási körülmények között (pl. tűző napon, csapadékos vagy rendkívül párás időben) nem javasolt a festés.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.

Felépítés:

Egykomponensű szilikongyanta vizes emulziója.

Tárolási garanciális idő:

Az MSZ 13910:1973 szerint tárolva, a gyártástól számított **36 hónapig**.

Tűzvédelmi előírás:

Nem gyúlékony.

Veszélyes anyagtartalom:

Xilol

VOC határérték:

A termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.

Minőségi jellemzők:

Külső	világossárga folyadék
Kifolyási idő 20°C-on (MSZ EN ISO 2431:2020) mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve	min. 30 s
Nem illóanyag tartalom (MSZ EN ISO 3251:2019) 105°C-on, 2 óra	min. 20%
Száradási idő 20°C-on (MSZ EN ISO 9117-3:2010) (min. 50% relatív légnedvesség-tartalomnál)	
1. fokozat	max. 0,5 óra
teljes átkeményedés	14 nap
Átvonhatóság (MSZ 9650/24:1979)	a felhordást követő 24 óra elteltével
Sűrűség (MSZ EN ISO 2811-1:2023)	1000 kg/m ³
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989)	3-5 m ² /l porozitástól függően
Hőállóság	600°C-ig

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.

P261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P271 – Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

2026.